



枕頭測試結果

編號	牌子	型號/產品資料 [1]	每個售價 [2]	量得 [3]			承托表現 [4]								耐用程度 [8]				舒適度					防火測試 [15]	枕袋標示的纖維成分 [16]		標示的護理方法 [16]		總評 [17]				
				重量 (千克)	尺寸 (毫米)			仰臥				側臥				整體 [7]	高度變化	硬度變化	使用後狀態	整體	接觸面積 [9]	壓力分布 [10]	散熱級別 [11]		透濕 [11]	專家意見 [12]	測試者評價 [13]	整體 [14]		枕芯		枕袋	
					長度	闊度	原高度	承托高度[5]	頭部角度[5]	承托高度[6]	頭部角度[6]	女	男	女	男															女	男	女	男
聚酯纖維枕																																	
1	蓓莎 Bursa	Comfort Microlux Pillow ▲	\$145	1.14	685	415	180	●●	●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—	可機洗	★★★★	
2	宜家家居 Ikea	HYLLE firmer item number: 002.827.21	\$200	1.03	725	425	170	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	55% 萊賽爾 45% 棉	可60°C 機洗	可60°C 機洗	★★★★	
3	加藤 Kato	舒適酒店枕 Comfortable Hotel Pillow	\$139	0.81	630	370	200	●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	100% 棉	建議乾洗/溫水洗	★★★★			
4	無印良品 Muji	Polyester Pillow	\$200	0.47	540	350	175	●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	65% 聚酯 35% 棉	可30°C 機洗	★★★★			
5	雅芳婷 A-Fontane	Comfort & Support	\$149	0.96	645	405	165	●	●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	100% 棉	不可洗	★★★			
6	雅蘭 Airland	七孔珍珠枕 Super Pearl Comfort Pillow	\$259	0.99	635	370	200	●	●	●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	100% 棉	可機洗	★★★			
記憶棉枕																																	
7	蓓夢思 Simmons Beautyrest	甜夢維斯科記憶枕 穩固承托 Viscospring Wonderpillow Firm	\$1,100	1.56	680	390	155	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	60% 聚酯 40% 棉	不可洗	★★★★		
8	海馬牌 Sea Horse	MEM-F-100	\$200	1.08	550	335	105	●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—	不可洗◆	★★★★			
9	Emmas	CHEER HERITAGE SERIES Support Pillow	\$255	1.84	545	325	135	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	Supreme Density' cotton (velvet cover)	不可洗	★★★★			
10	Sinomax	Octaspring Contour Pillow X100 型號: 11-0548-00	\$854	1.22	555	380	135	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	98% 聚酯 2% 彈性纖維	不可洗	可手洗或機洗	★★★★		
11	Casa Calvin	智慧記憶枕 i-Flexi Pillow (with protector)	\$299	1.12	565	355	130	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	50% 聚酯 50% 粘膠纖維	不可洗	可30°C 水洗	★★★★		
12	Tempur	健康弧度枕 Original Pillow Queen M	\$1,558	1.56	605	320	105	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	99% 聚酯 1% 彈性纖維	不可洗	可60°C 機洗	★★★		
乳膠枕																																	
13	Cherry	貴族乳膠枕 Royal latex pillow	\$399	1.23	580	360	110	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	100% 棉	—	可60°C 機洗	★★★★		
14	鄧祿普 Dunlopillo	舒享標準枕 Super Comfort Standard	\$700	1.60	640	380	130	●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—	只可手洗, 最高40°C	★★★★			
15	睡康寧 Suzuranbed	Tree Pillow Natural Standard / Natural Latex Pillow	\$499	1.56	560	365	120	●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	100% 棉 (organic)◇	不可洗	★★★★			

註 ●/★愈多表示該項目表現愈佳, 最多5●或★。 - : 沒有資料。

- [1] ▲以1對裝售賣。
- [2] 產品售價為本會於今年8月底的市場調查所得, 不同地區的零售商或不同推廣時間的售價會有差異, 只供參考。
- [3] 樣本的重量和尺寸均由實驗室量得。
- [4] 承托測試, 分別由男女測試者仰臥及側臥於各樣本上, 用相機拍照, 然後用有細微隔線的相片, 仔細分析仰臥或側臥時樣本承托頭部的高度和角度。若測試者的頭部被樣本遮蓋, 可透過照片重組, 和放置於樣本下的感應器, 測定枕頭下陷的幅度。
- [5] 仰臥時, 枕頭以可承托頭部和頸項至適當的高度, 以保持頸椎的正常弧度為理想, 以下眼眶至外耳道的橫切面與水平線垂直為佳。承托高度愈大, 令測試者

- 的頭部向前傾, 評分會較低。量得的角度與水平線偏差愈少, 評分會愈高。
- [6] 側臥時, 枕頭應可支撐頸椎、胸椎與脊椎連成一線為佳, 肩膊的闊度會影響頸椎、胸椎與脊椎連線的斜度。由前述所得的照片, 量度側臥時樣本的承托高度, 以及頸椎、胸椎與脊椎連線的角度, 和其理想的頸椎、胸椎與脊椎連線角度的偏差。角度偏差愈大, 評分會較低。
- [7] 整體比重如下: 仰臥承托高度和角度, 以及側臥承托高度和角度各佔25%。
- [8] 參考EN ISO 2439, 測試先量度簇新樣本的原有高度, 再用100牛頓力度和每秒100毫米的速度的儀器壓向樣本, 以量度樣本在該測試條件下的下陷幅度, 從而繪製出該樣本的壓陷圖表, 以計算出樣本進行耐用程度測試前的平均硬度。耐用程度測試以200牛頓 (N)、呈圓形的扁平物體壓住樣本16小時, 模擬樣本使用若干年後的耐用程度。移走壓力並於指定時間後, 再量度樣本的高度, 重複以100牛頓力度和每秒100毫米的速度的儀器壓向經耐用測試後的樣本, 然後量

- 度樣本下陷幅度, 從新繪製的圖表數據評估經耐用測試後的硬度, 從而得出樣本於耐用測試後的高度和硬度變化。
- 整體比重如下: 高度變化 40% 硬度變化 40% 使用後狀態 20%
- [9] 測試者仰臥於枕頭樣本上, 利用感溫圖像和軟件, 根據樣本的溫度變化面積, 評估頭部接觸樣本的面積。一般來說, 接觸面積愈大, 評分會較高。
- [10] 測試者仰臥於枕頭樣本上, 利用壓力評估儀器的圖像分布, 檢視樣本的最大壓力 (峰值壓力), 峰值壓力愈大, 評分會愈低。
- [11] 測試枕頭樣本的散熱和透濕性, 在樣本下設置溫度和濕度感應器, 測試者仰臥於枕頭時, 樣本的溫度和濕度會隨接觸時間有變化, 專家根據量得的數據界定級別及予以評分。
- [12] 專家根據樣本兩次的壓陷圖表計算出舒適指數, 然後予以評分。

- [13] 由測試者於測試後, 就樣本的硬度、噪音、高度等填寫問卷予以評分。
- [14] 舒適度整體比重如下: 接觸面積 25% 專家意見 30% 壓力分布 25% 測試者評價 10% 透濕 10%
- [15] 參考BS EN ISO 12952:1標準測試, 所有樣本均符合該標準的安全規定。
- [16] 檢視標籤的纖維成分及護理標籤所得資料。 ◇: 實驗室檢出成分為棉及聚酯。 ◆: 沒有護理標籤, 購買時店員說明不可洗。
- [17] 總評比重如下: 承托表現 55% 耐用程度 20% 舒適度 25% 所有樣本均通過防火測試, 因此該項目不佔評分。